

PRODUKT-INFORMATION

Uno Streichputz

PRODUKTBESCHREIBUNG

Art des Produktes:

Weißpigmentierter Grundanstrich für dickschichtige Beschichtungen von Fassaden- und Innenflächen in feinplastischer Struktur sowie für griffige Grundanstriche vor nachfolgende Strukturputz-Beschichtung.

Verwendungszweck:

Zur Egalisation ungleichmäßig abgeschleibter Putze und als Grundanstrich unter nachfolgende Strukturputze bei mineralischen Putzen der Mörtelgruppe P II bis P IV, Beton, tragfähige Dispersionsaltbeschichtungen, Gipskartonplatten usw. Als Grundanstrich für nachfolgende Dispersionsfarben, Kunstharzputze oder plastische Werkstoffe.

TECHNISCHE DATEN / PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaften:

Wetterbeständig, wasserabweisend, wasserverdünnbar, umweltschonend und geruchsarm, füllkräftig, diffusionsfähig, scheuerbeständig.

Materialbasis: Kunststoffdispersion nach DIN 55 945.

Dichte: Ca. 1,6 g/cm³

Verbrauch:

Ca. 500 – 800 g/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Als haftvermittelnder Putzgrund ca. 10 – 15% verdünnt, ca. 300 – 350 g/m². Auf rauen Flächen entsprechend mehr. Der exakte Verbrauch ist durch Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeit:

Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 12 Stunden überstreichbar. Regenfest nach 24 Std. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Farbton/Abtönung: Weiß.

Abtönung mit max. 30 % mit handelsüblichen Dispersions-Vollton und Abtönfarben.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Geeignete Untergründe:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Lose Schichten sind zu entfernen. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3. beachten.

Beschichtungsaufbau:

Im Außenbereich auf grob porösen, leicht sandenden bzw. saugenden Flächen eine Grundbeschichtung mit Uno Hydro-Tiefgrund LF. Auf sandenden, mehhlenden Oberflächen, auf weichen Gipsuntergründen und Gipskartonplatten eine Grundbeschichtung mit einem lösemittelhaltigen Tiefgrund aufbringen. Bei Untergründen, mit wasserlöslich verfärbenden Inhaltsstoffen eine Grundbeschichtung mit einem Isolier- oder Absperrgrund.

Als Grund- bzw. Zwischenbeschichtung Uno Streichputz, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit max. 30 % Wasser verdünnt, auftragen.

Schlußbeschichtung je nach gewünschter Struktur und Auftragsverfahren mit bis max. 10% Wasser verdünnt. Strukturierung mit Schaumstoff-Walzen, 3-5 mm Schäumung.

Applikations- und Auftragsverfahren: Zu verarbeiten mit Pinsel, Bürste, Rolle, sowie handelsübliche Spachtelwerkzeuge.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Untere Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur: + 5 °C für Untergrund und Umluft.

BESONDERE HINWEISE

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Gebindegröße: 16 kg.

Sicherheitshinweise: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung: Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

Produkt-Code für Farben und Lacke: M-DF02

perfekt

44139 Dortmund

Stand 11/ 2005

Diese Produktinformation ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von einer Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.