

PRODUKT-INFORMATION

Uno WP-Grundierung LF

PRODUKTBESCHREIBUNG

Art des Produktes:

Weißpigmentierter Grundanstrich und Haftbrücke für nachfolgende Strukturputzbeschichtungen auf mineralischen Untergründen im Innenbereich.

Verwendungszweck:

Für die Vorbeschichtung bei nachfolgenden Kunstharzputz- oder Buntsteinputz-Beschichtungen. Uno WP-Grundierung LF eignet sich als Grundbeschichtung für entsprechend grundierete, mineralische Putze der Putzmörtelgruppen P II und P III, Gips- und Fertigputze der Mörtelgruppen P IV, Gipsbauplatten, Gipskartonplatten, Normalbeton, Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk sowie alte festhaftenden, tragfähigen und für Dispersionsfarben geeigneten Altbeschichtungen.

TECHNISCHE DATEN / PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaften:

Wetterbeständig, wasserabweisend, gutes Deckvermögen, hohes Haftvermögen, wasserverdünnbar, umweltschonend und geruchsarm.

Materialbasis: Kunststoffdispersion nach DIN 55 945.

Dichte: Ca. 1,6 g/cm³

Verbrauch:

Ca. 200 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauhen Flächen entsprechend mehr. Der exakte Verbrauch ist durch Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeit:

Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 6 - 8 Stunden überstreichbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Farbton/Abtönung: Weiß.

Abtönung mit max. 25 % handelsübliche Dispersions Voll- und Abtönfarben.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Geeignete Untergründe:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Lose Schichten sind zu entfernen. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3. beachten.

Beschichtungsaufbau:

Im Innenbereich auf grob porösen, leicht sandenden bzw. saugenden Flächen eine Grundbeschichtung mit Uno Hydro-Tiefgrund. Auf sandenden, mehhlenden Oberflächen und auf weichen Gipsuntergründen eine Grundbeschichtung mit einem lösemitelhaltigen Tiefgrund aufbringen. Bei Untergründen, mit wasserlöslich verfärbenden Inhaltsstoffen eine Grundbeschichtung mit einem Isolier- oder Absperrgrund.

Als Grund- bzw. Zwischenbeschichtung Uno WP-Grundierung LF satt unverdünnt auftragen.

Applikations- und Auftragsverfahren: Zu verarbeiten mit Pinsel oder Rolle oder geeigneten Spritz-Geräten.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Untere Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur: + 5 °C für Untergrund und Umluft.

BESONDERE HINWEISE

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Gebindegröße: 12,5 Liter.

Sicherheitshinweise: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung: Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

Produkt-Code für Farben und Lacke: M-GP01

perfekt

44139 Dortmund

Stand 11/ 2005

Diese Produktinformation ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von einer Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.