



uno Struktur-Quarz-Fein

Dekorputz und haftungsvermittelnde Spezial-Grundierung für nachfolgende Beschichtungen mit Mineral-, Silikat- und Kunstharzputzen. Für innen und außen.

Anwendungsbereich:

Dekorputz, auch ohne Schlussanstrich im Innenbereich geeignet. Oder weiß pigmentierte, gut deckende Spezialgrundierung. Abtönbar, lösemittelfrei, für innen und außen. Optimaler Untergrund für Mineral-, Silikat- und Kunstharzputze. Griffige Oberfläche, auf der sich alle Strukturputze (z. B. Roll-, Reibe- und Kratzputz) leicht aufziehen und strukturieren lassen. Untergrundbeschichtung für Anstrichtechniken mit Dispersionsfarben, Dispersions-Silikatfarben und Lasuren.

Eigenschaften:

- Dekor-Quarz auf mineralischer Basis
- Fein strukturiert – Korngröße bis 0,5 mm
- Weiß deckend
- Für Innen und außen
- Hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- Frei von Konservierungsmitteln

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion,
Kaliwasserglas, Füllstoffe, Additive
Farbe: weiß
Dichte: ca. 1,66 g/cm³
pH-Wert: ca. 11
SD-Wert: [m]<0,04 (nach DIN ISO 12542)
Giscode für
Beschichtungsstoffe: BSW10
EU-VOC-Grenzwert: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt: max.: 1 g/l
Verbrauch: 350-400 g/m² - je nach Untergrund-
beschaffenheit

Untergrundvorbehandlung:

Anwendbar auf mineralischen Untergründen (z. B. Kalk-, Zement- und Gipsputz, Beton), Gipskarton- und Gipsfaserplatten und Dispersionsfarbenanstrichen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit uno Hydro-Tiefgrund LF vorbehandeln. Löcher und Unebenheiten mit uno MUR Super-Haftspachtel oder uno Füllspachtel ausbessern. Für die Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung ist die VOB, Teil C, DIN 18 363 zu beachten.

Verarbeitung:

uno Struktur-Quarz-Fein kann mit Farbroller, Bürste oder Pinsel verarbeitet werden. Bei der Verarbeitung mit dem Spritzgerät ist die max. Korngröße von 0,5 mm zu beachten. Nach vollständiger Durchrocknung (ca. 8 Stunden – je nach Untergrundbeschaffenheit und Umgebungsbedingungen), können die gestrichenen Flächen beschichtet werden. Nachfolgende Spachtelarbeiten nicht mit gipshaltigen Produkten, sondern mit Dispersionsspachtelmassen durchführen. Bei Bedarf kann uno Struktur-Quarz-Fein mit max. 5 % Abtönkonzentraten (LW-Oxyd-Typen) abgetönt werden.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hinweise:

Nicht unter +5°C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-trocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel- Nr. EWC 08 01 12 entsorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

EAN:

4007954262634 15 kg Eimer

Stand vom: 05.05.22

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.