



Selbstverlaufende Zementspachtelmasse zur Herstellung ebener, verlegereifer Untergründe in Schichtdicken bis 15 mm

Sehr emissionsarme, selbstverlaufende Zementspachtelmasse zur Herstellung ebener, verlegereifer Untergründe mit guter Saugfähigkeit für Bodenbelagsarbeiten in Schichtdicken bis 15 mm (für Schichtdicken über 10 mm mit Quarzsand, z. B. 0,8 mm, strecken). Geeignet für Textilbeläge, PVC-/CV-Bodenbeläge, sowie Linoleum in Bereichen mit normaler bis erhöhter Beanspruchung. Nach ausreichender Trocknung und einer Schichtdicke von mind. 3 mm ist auch die Verklebung von Mehrschichtparkett möglich. Geeignet auf Zementestrichen sowie auf alten Mischuntergründen mit fest anhaftenden Klebstoff- und Spachtelmasse-Residenzen. Nur im Innenbereich.

Untergrundvorbereitung:

DIN 18 365 beachten. Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen. Untergründe mit UNO UV 100 Universalvorstrich vorstreichen. Vorstrich vor dem Spachteln gut trocknen lassen.

Verarbeitung:

1. 6,0-6,5 Liter kaltes, klares Wasser in sauberen Behälter geben. Sackinhalt (25 kg) unter kräftigem Rühren einstreuen und zu einer sämig-flüssigen, klumpenfreien Masse anmischen. Verarbeitungszeit 20-40 Minuten.
2. Masse auf den Untergrund gießen und mit der Glättkelle gleichmäßig verteilen. Möglichst in einem Arbeitsgang in der gewünschten Schichtdicke auftragen. Minstdicke 1 mm für Stuhlrolleneignung, auf nicht saugfähigen Untergründen 2 mm.
3. Bei mehrschichtigem Spachteln, Masse komplett trocknen lassen, mit UNO UV 100 Universalvorstrich zwischengründen und nach Trocknung Folgespachtelung aufbringen.

Verbrauchsdaten:

Ca. 1,5 kg/m pro mm Schichtdicke.

Trocknung:

Bei 20 °C nach 3 Stunden begehrbar, nach ca. 24 Stunden verlegereif bis 3 mm Schichtdicke. Bei einer Schichtdicke von 5 mm nach ca. 36 Stunden und bei einer Schichtdicke von 10 mm nach 48 - 72 Stunden verlegereif. Nicht unter 15 °C verarbeiten. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung und Verlegereife.

Lagerung:

Mindestens 9 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.

Arbeits- und Umweltschutz:

Enthält Zement, chromatarm nach EU-VO 1907/2006 (REACH) – GHS CODE ZP 1. Zement reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Kontakt mit Haut und Augen vermeiden, ggf. sofort mit Wasser spülen. Bei Hautreizung und Augenkontakt Arzt aufsuchen. Schutzhandschuhe tragen. Beim Anmischen Staubschutzmaske tragen. Grundvoraussetzungen für bestmögliche Raumluftqualität nach Bodenbelagsarbeiten sind normgerechte Verlegebedingungen und gut durchgetrocknete Untergründe, Grundierungen und Spachtelmasse.

Entsorgung:

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, rieselfreie Papiergebilde sind recyclingfähig. Produktreste sammeln, mit Wasser mischen, erhärten lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

Gebindegröße: 25 kg

Palette: 42 x 25 kg

