

UNO WP-Grundierung

Lösemittelfreie, pigmentierte Grundierung und Haftvermittler für innen.

Art des Produktes:

Weißpigmentierter Grundanstrich und Haftbrücke für nachfolgende Strukturputzbeschichtungen auf mineralischen Untergründen im Innenbereich.

Verwendungszweck:

Für die Vorbeschichtung bei nachfolgenden Kunstharzputz- oder Buntsteinputz-Beschichtungen. Uno WP-Grundierung eignet sich als Grundbeschichtung für entsprechend grundierte, mineralische Putze der Putzmörtelgruppen P II und P III, Gips- und Fertigputze der Mörtelgruppen P IV, Gipsbauplatten, Gipskartonplatten, Normalbeton, Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk sowie alte festhaftende, tragfähige und für Dispersionsfarben geeignete Altbeschichtungen. Dient auch als Haftbrücke für nachfolgende Beschichtungsstoffe auf Dispersions-Silikatbasis.

Farbton:

Weiß

Materialbasis:

Kunststoffdispersion nach DIN 55 945.

Verpackung:

12,5 l

Anwendungsbereich:

Innen

Verdünnung:

Wasser

Lagerhaltung:

kühl, jedoch frostfrei

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trockenzeit:

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 6 - 8 Stunden überarbeitbar.

Bei niedrigeren Temperaturen entsprechend längere Trockenzeiten einhalten.

Mittlerer Verbrauchswert:

ca. 200 ml/m². Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ist der Verbrauch stark schwankend, deshalb ist für die exakte Kalkulation ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.

Geeignete Abtönfarben:

Mit max. 25% Universal- Abtönkonzentrat und / oder handelsübliche Abtön- und Volltonfarben.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

+ 5° C für alle Luft- und Untergrundverhältnisse

Untergrund:

Für Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung ist die VOB, Teil C, DIN 18 363 zu beachten.

Verarbeitungstechnische

Hinweise:

Das Material kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Im Innenbereich auf grob porösen, leicht sandenden bzw. saugenden Flächen eine Grundbeschichtung mit Uno Hydro-Tiefgrund. Auf sandenden, mehrenden Oberflächen und auf weichen Gipsuntergründen eine Grundbeschichtung mit einem lösemittelhaltigen Tiefgrund aufbringen. Bei Untergründen mit wasserlöslich verfärbenden Inhaltsstoffen eine Grundbeschichtung mit einem Isolier- oder Absperrgrund. Als Grund- bzw. Zwischenbeschichtung Uno WP-Grundierung satt unverdünnt auftragen.

Bitte vor der Verarbeitung das Sicherheitsdatenblatt lesen!

GIS Code:

BSW10

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a) : 30g/l (2010)

Dieses Produkt enthält max. <1g/l VOC.

Stand: 05.21

Spritzdaten:	Staudruck in Bar:	150 – 180	Spritzwinkel:	50°
	Düsengröße in inch:	0,021 – 0,025		

Entsorgungshinweis:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.