



Selbstverlaufende Zementspachtelmasse zur Herstellung ebener, verlegereifer Untergründe in Schichtdicken bis 5 mm

Sehr emissionsarme, selbstverlaufende Zementspachtelmasse zur Herstellung ebener, verlegereifer Untergründe mit guter Saugfähigkeit für Bodenbelagsarbeiten in Schichtdicken bis 5 mm. Geeignet für Textilbeläge und PVC-/CV-Bodenbeläge, sowie Linoleum in Bereichen mit normaler Beanspruchung. Geeignet auf Zementestrichen, sowie auf alten Mischuntergründen mit fest anhaftenden Klebstoff- und Spachtelmasse-Resten. Nur im Innenbereich.

Untergrundvorbereitung:

DIN 18 365 beachten. Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen. Untergründe mit UNO UV 100 Universalvorstrich vorstreichen. Vorstrich vor dem Spachteln gut trocknen lassen.

Verarbeitung:

1. 6 Liter kaltes, klares Wasser in sauberen Behälter geben. Sackinhalt (25 kg) unter kräftigem Rühren einstreuen und zu einer sämig-flüssigen, klumpenfreien Masse anmischen. Verarbeitungszeit 20-40 Minuten.

2. Masse auf den Untergrund gießen und mit der Glättkelle gleichmäßig verteilen. Möglichst in einem Arbeitsgang in der gewünschten Schichtdicke auftragen. Mindestdicke 1 mm für Stuhlrolleneignung, auf nicht saugfähigen Untergründen 2 mm.
3. Bei mehrschichtigem Spachteln, Masse komplett trocknen lassen, mit UNO UV 100 Universalvorstrich zwischengrundieren und nach Trocknung Folgespachtelung aufbringen.

Verbrauchsdaten:

Ca. 1,5 kg/m² pro mm Schichtdicke.

Trocknung:

Bei 20 °C nach 3-4 Stunden begehbar, nach 24-48 Stunden verlegereif. Nicht unter 15 °C verarbeiten. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung und Verlegereife.

Lagerung:

Mindestens 6 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.

Arbeits- und Umweltschutz:

Enthält Zement, chromatarm nach EUVO 1907/2006(REACH) – GISCODE ZP 1. Zement reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Kennzeichnung (siehe unten) beachten. Beim Anmischen Staubschutzmaske tragen. In abgebundenem Zustand physiologisch und ökologisch unbedenklich.

Gebindegröße: 25 kg

Palette: 42 x 25 kg



UFI: W1GM-SDG4-QKK2-P87Q

GEFAHR! Enthält: Portlandzement

Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub vermeiden. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

